

Prodotto - product - produit

# Granulato kl

cod. articolo: kl

Pirani srl

www.piranisrl.info

## Analisi chimica\* - RFA

Chemical analysis with XRF- Analyse chimique

SiO <sub>2</sub>	72,70%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	19,90%
TiO <sub>2</sub>	1,28%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2,83%
CaO	0,26%
MgO	0,63%
Na <sub>2</sub> O	0,35%
K <sub>2</sub> O	2,29%
P. F.	-

## Proprietà fisiche

Umidità tipica	<1%
Peso Specifico	2,43 Kg/dm <sup>3</sup>
P. S. Apparente	1,57 Kg/dm <sup>3</sup>
Refrattarietà	1100°C

## Analisi mineralogica

Mineralogical composition

K-feldspato	15 %
Na-feldspato	30 %
Quarzo	assente
Altre fasi	30 %
Fase vetrosa	25 %

## Granulometrie disponibili

0-1; 0-3; 0-6; 0-12;  
1-3; 1-6; 1-12;  
3-6; 3-12;  
6-12;  
0-8; 3-8;

## Analisi mineralogica

Materiale inodore, non  
infiammabile, non irritante a  
contatto con la pelle, polveroso.  
Evitare l'inalazione

## Granulometrie disponibili

sfuso;  
big-bac 1,5/ton; 1,2/ton;  
(con o senza pallets)  
sacchi da 25/Kg. su pallets

Pirani srl

Via Casumaro-Bondeno 34/A - 41034 - Finale Emilia Mo

P.Iva C.F: 00273470369 - tel: 051 6849103 - fax 051 6849135 - mail: pirani@piranisrl.info